

acryldicht Mastic acrylique

Mastic acrylique, pour des joints pouvant être peints



Avantages :

- Peut être peint facilement
- Consistance bien ferme
- Faible retrait
- Couleur inaltérable
- Quasiment inodore
- Facile à doser

Caractéristiques :

- Très facile à appliquer
- Résistant aux UV
- Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux poreux
- Pour des joints pouvant être peints
- Sans solvants
- Après durcissement, peut être peint avec les peintures à base de résine alkyde et en dispersion appropriées
- **Attention** : en cas d'utilisation en extérieur, doit être protégé de l'humidité pendant le séchage

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur, sol et plafond
- Jonctions à faible dilatation, par ex. pour les fissures et les joints dans le béton, l'enduit et la maçonnerie
- Joints de raccordement entre maçonnerie et encadrements de portes ou de fenêtres en intérieur
- Joints des caissons de volets roulants, des appuis de fenêtres, entre plinthes et enduit
- Joints de raccordement dans le secteur de la construction (en particulier pour les supports poreux)
- Joints de raccordement horizontaux dans les bâtiments en béton cellulaire.

Revêtements adaptés :

- Peintures à base de résine alkyde ou en dispersion

Supports :

- Béton
- Carreaux en céramique
- Béton cellulaire
- Maçonnerie

acryldicht Mastic acrylique

Mastic acrylique, pour des joints pouvant être peints

- Enduit
- Plaques de plâtre
- Fibrociment
- Bois

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	1260
Contenu	300 ml
Classe de réaction au feu	E
Couleur	Blanc
Densité	1,74 g/cm ³
Formation de pellicule	env. 10 à 15 minutes
Viscosité	pateux, ferme
Consistance	0 mm
Durcissement complet	2 mm (dans les premières 24 heures)
Perte en volume	17 %
Dureté fonctionnelle	env. 10 à 15 minutes
Temps de durcissement	selon l'épaisseur appliquée
Dureté Shore A	25
Module d'élasticité 100 %	0,1 N/mm ²
Absorption de mouvement maximale	10 %
Résistance à la traction	0,14 N/mm ²
Allongement à la rupture	300 %
Coefficient de dilatation	0,1 %
Déformation totale admissible	15 %
Reprise élastique	40 %
Température d'application	+5 °C à +25 °C
Résistance à la température	-20 °C à +75 °C

acryldicht Mastic acrylique

Mastic acrylique, pour des joints pouvant être peints

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être propre, sec, exempt de graisse et de poussière. Un test d'adhérence et de compatibilité doit d'abord être effectué sur chaque support.

Mise en œuvre :

Appliquer le **mastic acrylique acryldicht** à l'aide d'un pistolet pour poche et cartouche. Un nettoyage avant durcissement peut être effectué avec de l'eau ; mais une fois le matériau durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement. Le lissage peut être effectué avec de l'eau avant le séchage de la surface. Si nécessaire, le joint peut être réparé avec le **mastic acrylique acryldicht** lui-même.

Composition :

Mastic monocomposant à base d'émulsion acrylique.

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec
- Refermer les contenants entamés immédiatement
- Se conserve 24 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine non ouvert.

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit
Système DGNB version 2018 IENV1.2	-
Système DGNB version 2015 IENV1.2	-
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	-
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	Satisfait les exigences
LEED version 2009 MR c4	-
LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	Détails
GEV-Emicode	EC1 ^{plus}
GISCODE	-
Teneur en COV (eau non comprise)	0,16 g/l
Autres indications	Sans solvants ni plastifiants Paraffines chlorées < 15 %

acryldicht Mastic acrylique

Mastic acrylique, pour des joints pouvant être peints

Indications :

- Bien qu'il s'agisse d'un produit non dangereux, il convient d'éviter tout contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants.
- Protéger le **mastic acrylique acryldicht** de la pluie durant le séchage (par ex. autour des fenêtres ou sous les appuis de fenêtre).

Dangers et conseils de sécurité :

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026