

betonhaft Primaire d'accrochage

Pont d'adhérence au quartz, prêt à l'emploi, à base de dispersion



Avantages :

- Produit une surface particulièrement adhérente sur le béton lisse
- Uniformise le comportement d'absorption du support
- Exempt de solvant et de plastifiant

Caractéristiques :

- Uniformise le comportement d'absorption du support
- Mise en œuvre facile et rapide
- Améliore l'adhérence des enduits à base de plâtre et de chaux aux supports en béton lisse
- **Attention** : ne convient aux enduits de fond et aux enduits épais à base de chaux ou de chaux-ciment qu'en combinaison avec multi pro gris (art. n° 134983)
- Résistant aux alcalis
- Peut être appliqué au rouleau, au pulvérisateur et au pinceau
- Apprêt teinté en rouge, contenant du sable de quartz

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond

Supports :

- Surfaces en béton lisses
- Plafonds préfabriqués
- Éléments muraux
- Plaques de plâtre cartonné
- XPS

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	134962
Contenu	22 kg
Couleur	Rouge
Densité	Env. 1,5 g/cm³
Temps de séchage	env. 24 heures
Valeur pH	env. 8 à 9

betonhaft Primaire d'accrochage

Pont d'adhérence au quartz, prêt à l'emploi, à base de dispersion

Viscosité	env. 10.000 mPa·s
Température d'application	+5 °C à +30 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, exempt d'huile, de graisse, de poussière ou d'autres couches de séparation et ne doit pas présenter de défaut de planéité. Respecter la norme VOB* partie C, DIN 18363 §3. L'humidité dans le béton ne doit pas dépasser 3,0 M-%. En général, il est recommandé d'enduire le béton frais au plus tôt après 28 jours en été et après 60 jours sans gel en hiver.

*Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment.

Mise en œuvre :

Bien mélanger avant emploi et après les pauses prolongées. Ne pas diluer. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur. Les travaux sur les surfaces apprêtées peuvent être poursuivis après env. 24 heures à +20°C.

Composition :

À base de dispersion de polymères comprenant du carbonate de calcium, de silicates, de pigments, d'eau, d'additifs et de conservateurs.

Consommation :

La consommation dépend du pouvoir absorbant et de la nature du support :
Env. 200 à 300 g/m².

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries ainsi que du gel
- Refermer immédiatement les contenants entamés
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 65 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Ne convient pas aux enduits de fond ou enduits épais à base de chaux ou de chaux-ciment
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

betonhaft Primaire d'accrochage

Pont d'adhérence au quartz, prêt à l'emploi, à base de dispersion

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026