

Enduit de finition

Enduit minéral à gratter enrichi de marbre



Avantages :

- Hydrofuge, respirant et régule l'humidité des pièces
- Souple et facile à appliquer
- À haut rendement
- Très bonne adhérence
- Texture variable
- Disponible en 3 granulométries : 1 mm, 1,5 mm et 2 mm

Caractéristiques :

- Convient particulièrement aux pièces humides
- Peut être peint et teinté
- Ouvert à la diffusion, hautement perméable à la vapeur d'eau
- Convient à une application à la pompe
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Très bonne adhérence
- Résistant à la lumière

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond
- En tant qu'enduit de finition
- Usage universel

Supports :

- Enduits à la chaux, enduit de ciment et enduit chaux-ciment
- Supports en béton
- Plaques de plâtre cartoné
- Enduits de plâtre

Données techniques	Valeurs		
Numéro de l'article	134984	134986	134988
Contenu	25 kg		
Classe de réaction au feu	A1		

Enduit de finition

Enduit minéral à gratter enrichi de marbre

Couleur	Blanc		
Eau de gâchage	env. 7,5 l		
Temps de repos	env. 3 minutes		
Durée pratique d'utilisation	env. 60 minutes		
Temps de séchage	env. 24 heures		
Taille des grains	1 mm	1,5 mm	2 mm
Résistant à la charge	nach ca. 1 Tag	nach ca. 2 Tagen	
Type de produit	Mortier d'enduit de finition conforme à la norme EN 998-1 / CR, de catégorie CS II - Wc 2; P II / DIN 18550-1/2		
Absorption d'eau	Wc 2		
Conductivité thermique λ 10,dry,mat	$\leq 0,61 \text{ W/(m.K)}$ pour P=50 % $\leq 0,66 \text{ W/(m.K)}$ pour P=90 %		
Température d'application	+5 °C à +30 °C		
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C		

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, absorbant, exempt de couches de frittage, d'efflorescences ou de résidus réduisant l'adhérence et ne doit pas présenter de défaut de planéité. Enlever et remplacer les supports non solides. Les supports humides ou qui n'ont pas complètement pris peuvent entraîner des dommages tels que la formation de bulles et de fissures dans le revêtement ultérieur. Pour évaluer le support à enduire, il convient de respecter les normes VOB/C DIN 18530, section 3, DIN EN 13914 ainsi que la norme sur les enduits DIN 18550.

Il est recommandé d'appliquer un primaire au préalable. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond au silicate silikathaft, l'apprêt à enduit unihaft, le régulateur de fond brennhaf. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Préparation de l'enduit

Mélanger l'**enduit de finition** avec à peu près env. 7,5 l d'eau courante froide dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser un malaxeur à hélices ou à disques avec 600 tr/min. Après un temps de repos de 3 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement et appliquer.

Application

En cas d'application mécanique : régler l'arrivée d'eau pour obtenir une consistance adaptée à l'application. En cas d'interruptions prolongées du travail, nettoyer la machine à projeter et les tuyaux. Appliquer le matériau sur toute la surface à l'aide d'un outil inoxydable approprié (épaisseur de la couche en fonction de l'épaisseur du grain du matériau). Pulvériser le matériau en couche mince à l'aide d'une machine à projeter et l'égaler à l'aide d'un outil inoxydable approprié (par exemple une truelle en plastique ou en acier inoxydable, une taloche en caoutchouc mousse, une brosse). Après durcissement du matériau, structurer avec, par exemple, une truelle en plastique ou une éponge. Sur les grandes surfaces, afin d'éviter la formation de saillies ou que les jonctions se voient, le revêtement doit être appliqué rapidement "mouillé sur mouillé" (chaque section à l'état mouillé doit être en contact avec la section suivante). Lors du ponçage, veiller à obtenir une structure régulière.

Enduit de finition

Enduit minéral à gratter enrichi de marbre

Composition :

Chaux hydratée blanche selon la norme EN 459-1, ciment selon la norme EN 197-1, granulats appropriés, ainsi que des composants additionnels pour améliorer les propriétés d'application et des pigments minéraux colorés.

Consommation :

La consommation dépend de la nature du support et de la manipulation de l'outil :

Art. n° 134984 : 1,4 kg/m²

Art. n° 134986 : 2,1 kg/m²

Art. n° 134988 : 2,7 kg/m²

Rendement par sac : env. 18 l de mortier humide

Rendement par tonne : env. 730 l de mortier humide.

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries ainsi que du gel
- Refermer les sacs entamés immédiatement.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert : pauvre en chromate conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, GISCODE ZP1.

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50% d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Ne pas remélanger avec de l'eau du mortier qui a déjà pris.
- Protéger l'enduit en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures ambiantes élevées (> +30°C).
- Pour éviter les marques de reprise et les défauts de structure, par exemple lors de la pose d'échafaudage, toujours travailler mouillé sur mouillé. Pour les grandes surfaces, faire appel à suffisamment de personnel qualifié.
- Recouvrir soigneusement les surfaces et éléments de construction adjacents (par ex. fenêtres, rebords de fenêtres, etc.). Nettoyer immédiatement à l'eau les tâches éventuelles.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas ajouter de substances étrangères.
- Seules les unités de livraison portant le même numéro de fabrication peuvent être appliquées sur une surface.
- En cas de mauvaises conditions météorologiques (par exemple pluie, fort ensoleillement et/ou vent), il faudra prendre des mesures de protection appropriées, en particulier pour les surfaces fraîchement enduites.
- Avant l'application d'une couche de peinture, la surface enduite doit être suffisamment solide et complètement sèche. Un temps de séchage d'au moins un jour par mm d'épaisseur d'enduit doit être respecté.
- Pour les enduits de finition colorés, il faut toujours prévoir une couche d'égaleur afin de compenser les différences de couleur.
- Ne pas appliquer dans les zones de projection d'eau ou de soubassement sans mesures de protection supplémentaires contre l'humidité.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils, etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

Enduit de finition

Enduit minéral à gratter enrichi de marbre

- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières/brouillards.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- P305+P351+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Solliciter immédiatement l'avis d'un médecin/consulter immédiatement un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/le récipient conformément aux réglementations nationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026