

Dissolvant pour résine époxy, prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi



Caractéristiques :

- Temps d'action long, sans ramollir les joints de pavés
- Se rince facilement à l'eau
- Gel nettoyant très efficace
- Excellent pouvoir dissolvant
- Ne contient ni hydrocarbures chlorés, ni CFC, ni essence, ni composés nitrés
- Biodégradable selon la directive de l'OCDE
- Élimine les résidus de mortier de jointoiement à base de résine époxy, les colles, les vernis, le bitume ainsi que les voiles de résine époxy

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Dalles en ardoise *1
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre *1
- Pierre à chaux et arkose *1
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre
- Bois
- WPC
- Fer/acier
- Acier inoxydable
- *1 Uniquement pour les matériaux résistants aux acides

Dissolvant pour résine époxy, prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	124830
Contenu	1 kg
Densité	env. 1,04 g/cm ³
Temps de pose	env. 8 à 12 heures
Température d'application	+10°C à +25°C

Support et préparation du support :

Le support doit être propre et sec.

Mise en œuvre :

Appliquer le **Dissolvant pour résine époxy - prêt à l'emploi blizz-z** à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, en couche de 1 à 3 mm d'épaisseur. Grâce à sa viscosité, le gel nettoyant adhère également aux surfaces verticales. Laisser agir environ 4 à 6 heures à +20°C, ou environ 8 à 12 heures à +15°C (ne pas laisser agir plus de 24 heures !). Durant le temps d'action, la surface ne doit pas être mouillée. Protéger la surface traitée de l'humidité et du dessèchement à l'aide d'un film plastique. Une fois le temps d'action écoulé, rincer à haute pression ou essuyer avec un chiffon. Le dépassement du temps d'action peut entraîner l'apparition de décolorations. Pour les salissures tenaces, répéter l'opération.

Composition :

Mélange de solvants sous forme de gel.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur :
Env. 300 ml/m².

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 provoque une sévère irritation des yeux.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Dissolvant pour résine époxy, prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P301+P312 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 12.02.2026