

Fibres de verre

Fibres de verre de renforcement résistantes aux alcalis



Avantages :

- Amélioration rapide et efficace des masses d'égalisation
- Application homogène
- Empêche la formation de fissures de manière fiable

Caractéristiques :

- Bonnes propriétés d'étalement malgré la présence des fibres
- Augmente la résistance à la traction et à la flexion

Domaines d'application :

- À mélanger aux masses d'égalisation
- Amélioration et renforcement des enduits et des masses d'égalisation
- Convient particulièrement aux supports critiques

Numéro de l'article	138220
Contenu	250 g

Mise en oeuvre :

Préparer la masse d'égalisation selon les instructions du fabricant, puis y verser 1 sachet de **Fibres de verre blizz-z** par sac de 25 kg de masse d'égalisation. On obtient une désaération optimale du matériau en travaillant la surface avec un rouleau débulleur. Lors du déversage suivi de la répartition de l'enduit de sol, les fibres ne flottent pas et restent dans la masse d'égalisation.

Consommation :

1 sachet d'env. 250 g / 25 kg de masse d'égalisation.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 15.09.2026