

glattfix plus Enduit à prise rapide

Excellente fermeté, même à forte épaisseur



Avantages :

- Maniabilité optimale, consistance ferme
- Idéal pour les chantiers soumis à délais serrés
- Peut déjà être recouvert d'une autre couche après 60 min
- À durcissement et à séchage rapide

Caractéristiques :

- Souple et facile à mettre en œuvre

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur et plafond
- Sur plancher chauffant
- Lissage et égalisation des irrégularités et des trous
- Réparation des marches d'escaliers, des paliers et des trous dans les murs

Supports :

- Béton
- Sol en ciment
- Chape anhydrite ou à base de sulfate de calcium

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	1326
Contenu	25 kg
Classe de réaction au feu	A1/A1fl
Épaisseur de couche	2 à 20 mm (sans ajout de sable), 20 à 50 mm (avec ajout de sable de quartz)
Eau de gâchage	env. 4 l
Temps de repos	env. 1 minute
Durée pratique d'utilisation	env. 5 à 10 minutes
Recouvrable	après env. 60 minutes
Température d'application	+5 °C à +25 °C

glattfix plus Enduit à prise rapide

Excellente fermeté, même à forte épaisseur

Résistance à la température	-20 °C à +40 °C
Résistance à la compression	env. 45 N/mm ² (après 28 jours)
Résistance à la flexion par traction	env. 9 N/mm ² (après 28 jours)

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide et exempt de fissures. Les couches superficielles de moindre solidité et/ou de faible résistance, les surfaces extrêmement denses et/ou lisses, les barbotines de ciment, les pellicules de séparation (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées ou rendues rugueuses (par ex. par grenailage Blastrac). Le support ne doit pas dépasser une certaine teneur en humidité maximale lors de la pose en couche mince, voir le tableau ci-après:

Il est recommandé d'appliquer un primaire au préalable. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond prohaft, le super apprêt cerahaft, l'apprêt polyuréthane GIGAhaft 1K, l'apprêt en dispersion sperrhaft ou l'apprêt époxy epoxihaft 2K selon le besoin et le support. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de Blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Préparation du mortier

Mélanger l'**enduit à prise rapide - glattfix plus** avec de l'eau courante froide dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser un malaxeur à hélices ou à disques avec 600tr/mn. Après un temps de repos de 1 minute, mélanger à nouveau vigoureusement et mettre en œuvre dans un délai d'environ 5 à 10 minutes.

Application

Appliquer le mortier mélangé dans la zone à obturer à l'aide d'une spatule, compacter et talocher. Après que le mortier a tiré, il est possible de le lisser ou de le feutrer selon les besoins. Pour les couches de 10 à 20 mm d'épaisseur, ajouter du sable de quartz de 0 à 3 mm de granulométrie à l'**enduit à prise rapide - glattfix plus**. La quantité de sable de quartz à ajouter est limitée à 16 kg au maximum pour 25 kg d'enduit.

Pour les couches de 20 à 50 mm d'épaisseur, ajouter du sable de quartz de 0 à 8 mm de granulométrie à l'enduit. Ici, la quantité maximale de sable à ajouter est de 25 kg pour 25 kg d'enduit. Ajouter le sable de quartz en dernier !

Composition :

Mortier prêt à l'emploi à base de liants minéraux, de granulats soigneusement sélectionnés, de sable de quartz conforme à la norme DIN 4226 et d'additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre.

Consommation :

La consommation dépend de la nature du support, de la manipulation de l'outil :
 Env. 1,6 kg/m² (par mm d'épaisseur).

Conservation :

- Stocker sur des palettes en bois, au frais et au sec, à l'abri des intempéries.
- Refermer les sacs entamés immédiatement.
- Se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert : pauvre en chromate conformément à la directive (CE) 1907/2006, GISCODE ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromates).

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50% d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.

glattfix plus Enduit à prise rapide

Excellente fermeté, même à forte épaisseur

- Ne pas remélanger avec de l'eau du mortier frais qui a déjà pris.
- Protéger l'enduit en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures ambiantes élevées (> +25°C).
- Ne pas mélanger avec des produits tiers.
- Les règles techniques reconnues doivent être respectées.
- Le matériau qui a déjà commencé à prendre ne doit pas être dilué avec de l'eau.
- Dans le cas de supports ou de revêtements inhabituellement absorbants, neufs ou inhabituels, il convient de faire des essais et de respecter les consignes relatives à l'application, du fabricant du produit.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 14.09.2026