

silihaft Primaire

Apprêt pour silicone conçu pour les surfaces particulièrement sollicitées



Caractéristiques :

- Meilleure adhérence sur supports absorbants et non absorbants
- Résistant aux alcalis
- **Attention** : n'appliquer QUE sur la surface destinée à recevoir le joint en silicone pour éviter toute altération de couleur

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et sol
- Bassins de piscines et espaces environnants
- Installations de douches privées, commerciales et industrielles
- Pourtours de baignoires et de receveurs de douche
- Supports appropriés: béton absorbant/non absorbant, terrazzo, carrelage/pierre naturelle fixe, fer/acier

Supports intérieurs	Taux de dilution
Terrazzo	-
Carrelage/ revêtement en pierre naturelle fixe	-
Fer/acier	-

Supports extérieurs	Taux de dilution
Terrazzo	-
Carrelage/ revêtement en pierre naturelle fixe	-

Données techniques :

Données techniques	Données techniques
Numéro de l'article	126905
Contenu	1 l
Densité	760 kg/m ³
Temps de séchage	Env. 1 heure
Valeur pH	env. 7

silihaft Primaire

Apprêt pour silicone conçu pour les surfaces particulièrement sollicitées

Température d'application	+5°C à +35°C
Résistance à la température	-40°C à +150°C

Support et préparation du support :

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Il est nécessaire de poncer les supports lisses et de nettoyer mécaniquement les surfaces poreuses. La surface doit ensuite être nettoyée avec une éponge et séchée avec un chiffon. Le support ne doit pas être élastique, sinon il risque de se fissurer, ce qui peut entraîner une dissociation du revêtement.

Mise en œuvre :

Appliquer le **primaire silihaft** sur le support à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Dès qu'il est sec, le mastic silicone peut être appliqué. Le mastic doit être appliqué le jour même, sinon la surface risque d'être souillée, ce qui peut entraîner la dissociation du silicone et du **primaire silihaft**. La durée du séchage dépend de la température ambiante. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

Composition :

À base de siloxane et de silane

Consommation :

La consommation de matériau dépend du pouvoir absorbant et de la nature du support :
Env. 6 à 8 g/m (pour une largeur de joint de 10 mm).

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, dans un endroit frais et à l'abri du gel.
- Refermer les récipients entamés immédiatement.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit :
Système DGNB version 2018 ENV1.2	Ne relève pas du domaine d'application de la matrice de critères ENV1.2
Système DGNB version 2015 ENV1.2	Ne relève pas du domaine d'application de la matrice de critères ENV1.2
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 1. (1 point pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	-
LEED version 2009 MR c4	-

silihaft Primaire

Apprêt pour silicone conçu pour les surfaces particulièrement sollicitées

LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	
GEV-Emicode	-
GISCODE	BSL50 (matériaux de revêtement, à forte teneur en solvant, contenant des aromates, comportant un étiquetage de danger)
Teneur en COV (eau non comprise)	631 g/l
Autres indications	Sans plastifiant

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées, tandis que des températures plus élevées les diminuent.
- Ne pas appliquer sur des surfaces élastiques telles que le caoutchouc, car le primaire forme un film rigide non élastique sur la surface apprêtée. Cela peut entraîner une dissociation du mastic silicone et du support.

Dangers et conseils de sécurité :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertige.
- H361 d Susceptible de nuire au fœtus.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
- P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle de récipient et du matériel de réception.
- P241 Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant.

silihaft Primaire

Apprêt pour silicone conçu pour les surfaces particulièrement sollicitées

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumée/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+PP338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313 En cas d'irritation cutanée. Consulter un médecin.
- P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions des autorités locales/régionales/nationales/internationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 09.02.2026