

tackofix 2K Résine de coulée polyuréthane

Kit de réparation pour un colmatage des fissures dans la chape



Avantages :

- Très résistant
- Sans solvants
- Peut très bien être épaissi avec du sable

Caractéristiques :

- Très bon rendement
- Kit incluant 10 agrafes pour chape (70 x 6 mm)
- À durcissement rapide
- Sans eau
- Mise en œuvre facile
- Peut être soumis aux charges rapidement

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Sol
- Scellement monolithique des fissures

Données techniques :

Données techniques	Valeurs
N° article	124600
Contenu	1 kg
Durée pratique d'utilisation	env. 8 minutes
Pleinement opérationnel	après env. 24 heures
Teneur en matières solides	100 %
Température d'application	+5 °C à +65 °C
Résistance à la température	-60 °C à +70 °C

Support et préparation du support :

Les fissures à colmater doivent être propres et sèches. Si nécessaire, élargir les fissures dans la chape à l'aide d'un disque à tronçonner, puis bien les nettoyer. À intervalles réguliers (environ tous les 20 cm), faire des entailles perpendiculaires à la fissure jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la chape, puis y insérer les agrafes pour chape.

tackofix 2K Résine de coulée polyuréthane

Kit de réparation pour un colmatage des fissures dans la chape

Mise en œuvre :

Bien mélanger la résine et le durcisseur. Remplir les fissures avec la résine polyuréthane, puis tant que le matériau est encore frais, épandre du sable de quartz blizz-z de granulométrie 0,3 à 0,8 mm dessus. Ne soumettre la fissure à aucune contrainte jusqu'au durcissement complet.

Composition :

À base de résines polyuréthane et de durcisseur.

Consommation :

La consommation dépend de la largeur et de la profondeur de la fissure. Pour une fissure de 5 mm de largeur et de 5 cm de profondeur (chape entaillée jusqu'à mi-épaisseur) :

Env. 0,2 kg/m.

Conservation :

- Stocker au frais, à l'abri des intempéries ainsi que du gel.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit :
Système DGNB version 2018 IENV1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
Système DGNB version 2015 IENV1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 2. (1 point pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	Satisfait les exigences
LEED version 2009 MR c4	-
LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	Émissions de gaz à effet de serre :
GEV-Emicode	EC1 ^{plus}
GISCODE	RU1 (adhésifs et apprêts polyuréthane, sans étiquetage, sans solvant)
Teneur en COV (eau non comprise)	-
Autres indications	Sans solvant

tackofix 2K Résine de coulée polyuréthane

Kit de réparation pour un colmatage des fissures dans la chape

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 65 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. avec un produit approprié.

Dangers et conseils de sécurité :

Composant B

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332 Nocif par inhalation.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
- P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/le récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026