

terrastone haft Barbotine de contact

Adhérence optimale avec les mortiers d'assise, les chapes adhérentes et les mortiers de réalisation de pente



Avantages :

- Idéale pour la pose en adhérence de dalles en grès cérame
- Résistante aux sels de déneigement et au gel

Caractéristiques :

- Adhérence élevée
- À badigeonner
- Enrichie de matières synthétiques

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Sol
- Pont d'adhérence pour la pose de pierres naturelles insensibles à la décoloration (frais sur frais)
- Pont d'adhérence pour les chapes adhérentes et lors de la réalisation de pentes
- Pose de carreaux par vibration, pour les formats allant jusqu'à 25 x 25 cm
- Pont d'adhérence pour la pose de pavés (pour circulation piétonne et de véhicules)
- Pour la rénovation, l'assainissement et les nouvelles constructions

Données techniques :

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	13292
Contenu	25 kg
Eau de gâchage	env. 6,5 à 7,0 l
Temps de repos	env. 3 minutes
Durée pratique d'utilisation	env. 2 heures
Température d'application	+ 5 °C à + 25 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide et exempt de fissures. Les couches superficielles de moindre solidité et/ou de faible résistance, les surfaces extrêmement denses et/ou lisses, les barbotines de ciment, les pellicules de séparation (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées ou rendues rugueuses (par ex. par grenailage Blastrac). Le support minéral traité au préalable doit être suffisamment humidifié, environ 1 heure avant l'application du matériau. Lors de l'utilisation de pierres naturelles sensibles à la décoloration, il convient de faire un essai au préalable.

terrastone haft Barbotine de contact

Adhérence optimale avec les mortiers d'assise, les chapes adhérentes et les mortiers de réalisation de pente

Mise en œuvre :

Préparation du mortier

Mélanger la **barbotine de contact - terrastone haft** avec de l'eau courante froide dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser un malaxeur à hélices ou à disques avec 600 tr/min. Après un temps de repos de 3 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement.

Application

Lors de la réalisation de chapes en adhérence, la surface de béton préparée doit être préalablement humidifiée. Appliquer ensuite la barbotine de contact à l'aide d'un balai à poils durs ou d'une brosse du peintre. Le recouvrement avec d'autres matériaux (par ex. mortier d'égalisation ceraplan fix, chape rapide estriplan fix ou mortier de drainage terrastone drain) s'effectue frais sur frais. Lors de la pose de dalles en pierre naturelle non décolorées dans un lit de mortier, l'envers des dalles doit être entièrement recouvert de la barbotine de contact sans laisser d'espace vide. La pierre naturelle est ensuite battue légèrement, frais sur frais, dans le lit de mortier. Lors de la mise en œuvre de pierres naturelles sensibles à la décoloration, il convient d'enduire d'abord l'envers des dalles avec la colle rapide pour pierre naturelle natura weiß fix, avant d'appliquer la **barbotine de contact terrastone haft**. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt. En outre, les règles techniques reconnues sont applicables.

Composition :

Mortier sec prêt à l'emploi à base de ciment Portland EN 197 et de granulats sélectionnés conformément à la norme DIN EN 12139 ainsi que d'additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre.

Consommation :

La consommation de matériau dépend de la nature du support, de la manipulation de l'outil et du type de matériau en céramique à poser : Env. 1,5 kg/m².

Conservation :

- Stocker sur des palettes en bois au frais et au sec, à l'abri des intempéries et du gel.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement. Pauvre en chromate conformément au règlement (CE) N° 1097/2006, GISCODE ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromates).

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit
Système DGNB version 2018 ENV1.2	Niveau de qualité 1
Système DGNB version 2015 ENV1.2	Niveau de qualité 1
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 2. (1 point pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	-
LEED version 2009 MR c4	-

terrastone haft Barbotine de contact

Adhérence optimale avec les mortiers d'assise, les chapes adhérentes et les mortiers de réalisation de pente

LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	Détails
GEV-Emicode	-
GISCODE	ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromates)
Teneur en COV (eau non comprise)	< 4 g/l
Autres indications	Sans solvant ni plastifiant

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50 % d'humidité de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures élevées les diminuent.
- Ne pas remélanger avec de l'eau du mortier qui a déjà pris.
- Protéger le mortier pour joints en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures trop élevées (> 25°C) ou trop basses (< +5°C).
- Dans le cas de supports ou de revêtements inhabituellement absorbants, neufs ou inhabituels, il convient de faire des essais et de respecter les consignes du fabricant de produit relatives à l'application.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils, etc. à l'eau. Après durcissement, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501 Apporter le contenu/le récipient aux points de collecte des déchets appropriés.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

terrastone haft Barbotine de contact

Adhérence optimale avec les mortiers d'assise, les chapes adhérentes et les mortiers de réalisation de pente

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026