

unifix pro Enduit de lissage universel

Produit polyvalent pour l'intérieur : faible émission et haut rendement



Avantages :

- Très facile à poncer
- Très bonne adhérence, même en couche mince
- Sèche uniformément et à faible tension
- Consistance crémeuse et bien ferme avec grande stabilité

Caractéristiques :

- Surfaces résistantes
- Souple et facile à mettre en œuvre
- Faible retrait au séchage

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur et plafond
- Façonnage de certaines structures superficielles
- Pour enduire, lisser et remplir des fissures ainsi que des défauts
- En tant qu'enduit de jointoiement pour les plaques de plâtre et de plaques de plâtre fibré avec bande à joint ou bande couvre-joint

Supports :

- Béton
- Parpaings
- Enduit
- Plaques de plâtre cartoné
- Construction sèche

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	134951
Contenu	25 kg
Classe de réaction au feu	A1
Épaisseur de couche	au moins 1,0 mm au max. 4,0 mm
Eau de gâchage	env. 16 l
Durée pratique d'utilisation	env. 60 minutes

unifix pro Enduit de lissage universel

Produit polyvalent pour l'intérieur : faible émission et haut rendement

Temps de séchage	env. 24 heures/mm d'épaisseur
Type de produit	Enduit de remplissage avec bande couvre-joint et enduit fin conforme à la norme DIN EN 13963 - 3B
Température d'application	+5 °C à +30 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide et exempt de fissures. Les couches superficielles de moindre solidité et/ou de faible résistance, les surfaces extrêmement denses et/ou lisses, les barbotines de ciment, les pellicules de séparation (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées ou rendues rugueuses (par ex. par grenaillage Blastrac). La capacité de résistance aux charges des panneaux de construction doit être vérifiée. Les variations climatiques ou d'humidité importantes doivent être évitées (par exemple celles dues aux constructions humides mises en œuvre dans la même pièce, comme les enduits d'intérieur ou les chapes). Le support ne doit pas dépasser une certaine teneur en humidité maximale, voir tableau ci-après :

Il est recommandé d'appliquer un primaire au préalable. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond prohaft, le super apprêt cerahaft, l'apprêt polyuréthane GIGAhaft 1K, l'apprêt en dispersion sperrhaft. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de Blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Préparation de l'enduit

Mélanger l'**enduit universel - unifix pro** avec de l'eau courante (+5°C à +30°C) dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est recommandé d'utiliser un malaxeur 600tr/mn, avec un agitateur de diamètre important. Le processus de prise peut être accéléré par une vitesse de rotation trop élevée et des agitateurs de diamètre trop petit.

Selon le besoin, la consistance peut être ajustée en modifiant la quantité d'eau. Pour le remplissage, on choisit une consistance plus dense, pour le lissage une consistance plus fine.

Application

Pour les supports rugueux et les plaques de plâtre, enduire préalablement de grandes surfaces, puis après raidissement, procéder à un lissage minutieux (si nécessaire, poncer après séchage). Après durcissement, l'enduit peut être humidifié à l'aide d'une éponge ou d'une brosse et lissé à plusieurs reprises afin d'obtenir des surfaces particulièrement lisses. Le délai de mise en œuvre dépend de la consistance du matériau, de la capacité d'absorption du support et de la température ambiante. Il est d'environ 60 minutes entre le malaxage et la finition.

Composition :

Enduit en poudre à base de plâtre pour intérieur, avec du sulfate de calcium à différents niveaux d'hydratation comme liant principal.

Consommation :

La consommation dépend de la nature du support, de la manipulation de l'outil :
Env. 0,2 kg/m² (par mm d'épaisseur).

Conservation :

- Stocker sur des palettes en bois, au frais et au sec, à l'abri des intempéries.
- Refermer les sacs entamés immédiatement.
- Se conserve 9 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert.

unifix pro Enduit de lissage universel

Produit polyvalent pour l'intérieur : faible émission et haut rendement

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50% d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Ne pas remélanger avec de l'eau de l'enduit qui a déjà pris ou qui a déjà commencé à prendre.
- Protéger l'enduit en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures ambiantes élevées (> +25°C).
- Ne pas mélanger avec des produits tiers.
- Les règles techniques reconnues doivent être respectées.
- Dans le cas de supports ou de revêtements inhabituellement absorbants, neufs ou inhabituels, il convient de faire des essais et de respecter les consignes relatives à l'application, du fabricant du produit.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026