


Toile de renfort universelle

Trame d'armature avec mailles 4x4 mm, 160 g/m²



Avantages :

- Marquage de chevauchement des deux côtés
- Toile en fibre de verre résistant à la déchirure, au glissement et à la déformation
- Pour éviter aisément les fissures dans l'enduit

Caractéristiques :

- Utilisation universelle
- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Imputrescible

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur, sol et plafond
- Transition entre différents matériaux
- Armature pour les masses d'égalisation
- Percées et fissures dans les murs
- Insertion dans le sous-enduit

Supports :

- Plaques de plâtre cartonné
- Panneaux de construction

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	138100
Largeur des mailles	4 × 4 mm
Poids surfacique	160 g/m ²
Densité des fils	10 cm
Chaîne	20 cordes de torsion
Trame	17 fils de trame
Armure du tissu	mailles
Liaison des bords	torsion/bord de coupe

Toile de renfort universelle

Trame d'armature avec mailles 4x4 mm, 160 g/m²

Perte de chauffage	23 %
--------------------	------

Support et préparation du support :

Le support doit être solide, stable et exempt de fissures. L'application au préalable d'une couche d'apprêt est nécessaire. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond prohaft, le super apprêt cerahaft, l'apprêt polyuréthane GIGAhaft 1K, l'apprêt en dispersion sperrhaft ou l'apprêt époxy epoxihaft 2K selon le besoin et le support. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Poser la **toile de renfort universelle blizz-z** sur une première couche de mortier d'armature appliquée au préalable (mortier de collage et d'armature multi light weiß). Ensuite, enduire la toile d'une deuxième couche de mortier d'armature (mortier de collage et d'armature multi light weiß). Les différentes couches ou bandes de **toile de renfort universelle blizz-z** ne doivent pas être alignées de bout en bout, mais doivent toujours se chevaucher sur environ 10 cm.

Composition :

Treillis en verre textile (powerfil®/E-Glas) avec un traitement spécial pour la résistance au glissement, la stabilité dimensionnelle et la résistance aux alcalis.

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026