

# Décapant voile de ciment, concentré



## Caractéristiques :

- Très efficace
- Rendement élevé
- Élimine les efflorescences calcaires, les voiles de ciment, ainsi que les résidus de béton et de mortier sur les surfaces résistantes aux acides

## Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur

## Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre

| Données techniques        | Valeurs                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Numéro de l'article       | 1248                        |
| Contenu                   | 1 l                         |
| Diluable                  | Jusqu'à 1:10 avec de l'eau  |
| Valeur pH                 | Env. 1                      |
| Densité                   | Env. 1,13 g/cm <sup>3</sup> |
| Temps de pose             | Env. 5 à 10 minutes         |
| Température d'application | +10°C à +25°C               |

## Support et préparation du support :

Éliminer les résidus de ciment et de calcaire non adhérents à l'aide d'un balai. Humidifier légèrement la surface tachée avec de l'eau et bien mouiller les joints au préalable.

# Décapant voile de ciment, concentré

## Mise en œuvre :

Diluer le **Décapant voile de ciment, concentré blizz-z** avec de l'eau dans un rapport de mélange 1:10 pour les salissures légères et 1:5 à 1:3 max. pour les salissures tenaces. Appliquer la solution sur la surface à nettoyer et répartir à l'aide d'une éponge. Laisser agir quelques minutes, selon le degré de salissure. Ensuite, éliminer les résidus dissous avec une éponge, une brosse ou un chiffon, puis rincer abondamment à l'eau claire. Pour une utilisation dans les sanitaires, diluer avec de l'eau dans un rapport de mélange entre 1:5 et 1:10. en cas de salissures persistantes, répéter l'opération. Ne pas laisser le produit sécher sur la surface. Pour le nettoyage des outils sales, diluer le produit à 1:3, puis rincer soigneusement à l'eau.

**ATTENTION** : utiliser au plus tôt 2 à 3 jours après le durcissement du matériau de jointoiement.

## Composition :

À base d'acide phosphorique et de tensioactifs.

## Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.  
Env. 10 m<sup>2</sup>/l.

## Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 48 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

## Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.
- Ne jamais utiliser sur des pierres calcaires, qu'elles soient naturelles ou reconstituées.

## Dangers et conseils de sécurité :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations nationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

# Décapant voile de ciment, concentré

---

## Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

---

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026